

## Fiche Technique

# uVclean Wet Surface

### Lasure autonettoyante pour bétons et enduits minéraux frais

- Description du produit :

La lasure **uVclean Wet Surface** est un revêtement organominéral, photocatalytique, microporeux, autonettoyant, transparent, prêt à l'emploi pour l'extérieur.

Elle est applicable sur différents types de supports bétons, pierres synthétiques, enduits minéraux avant séchage complet.

Grâce à un système breveté elle assure des fonctions d'autonettoyage, et réduit le développement des micro-organismes, algues et moisissures.

Elle est applicable par pulvérisation (matériel de pulvérisation dédié).

- Propriétés initiales :

- Aspect : liquide peu visqueux
- Couleur : blanc laiteux
- Densité : 1050 kg/m<sup>3</sup> ± 20 kg/m<sup>3</sup>
- COV < 15 g/L

- Utilisation :

La lasure peut suivant les cas de figure être appliquée entre 2 heures et 2 jours après démoulage des pièces ou application d'un enduit.

Il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant une première application définitive.

Dans certains cas le produit peut être appliqué directement sur béton frais après moulage/pressage sur ligne de fabrication.

- Propriétés finales après séchage :

- Réduit le développement des micro-organismes, virus, bactéries, algues et champignons.
- Décompose les polluants organiques sur les surfaces (taches d'huile, de graisse, de produits alimentaires etc...).
- Empêche l'encrassement des supports.
- Réduit les opérations de nettoyage.
- Laisse respirer le support (revêtement microporeux).
- Prolonge la durée de vie des supports sur lesquels le produit est appliqué.

- Respecte l'environnement : produit en phase aqueuse, non étiquetable en termes de sécurité, permet de réaliser des économies d'eau et d'agents de nettoyage.

- Domaine d'application :

Pièces en béton préfabriqué sur supports frais, enduits minéraux frais, pierres de synthèse après démoulage.

- Mise en oeuvre :

<b>Matériel :</b>	Matériel de pulvérisation basse ou moyenne pression (machine dédiée).
<b>Dilution :</b>	Prêt à l'emploi.
<b>Application :</b>	En une couche en deux passes croisées.
<b>Température :</b>	De 10°C à 35°C
<b>Temps de séchage :</b>	Dépendant de l'humidité du support (de 1 à 3 jours) à 20°C
<b>Lavage des outils :</b>	à l'eau.
<b>Rendement :</b>	De 70 à 100 g/m <sup>2</sup> soit 10 à 15 m <sup>2</sup> par litre de produit en fonction de la porosité du support.

- Conditionnement :

- Bidons PEHD de 10L
- Fûts PEHD de 220L
- IBC de 1000L

- Préparation des supports :

Sur support frais.

- Recommandations :

- Ne pas appliquer sur des supports contenant des ions sodium ou ayant été traités avec des ammoniums quaternaires.
- Appliquer dans des lieux exposés aux ultraviolets.
- Ne pas recouvrir d'un revêtement minéral ou organique.
- Agiter avant emploi.
- Stocker à l'abri du gel, de la lumière et des fortes chaleurs.
- Conservation : 24 mois en emballage d'origine, non entamé.
- Ne pas avaler.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Eviter de jeter les résidus à l'égout.
- Produit à usage professionnel : respecter les indications de la fiche de données de sécurité.
- Selon la réglementation en vigueur, la lasure autonettoyante **uVclean Wet Surface** n'est pas étiquetable. Elle n'est pas dangereuse pour l'homme et pour

l'environnement. Il est, toutefois, conseillé de porter des équipements de protection : masque, gants et lunettes.

**Limites de responsabilité :** Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

FT-uV-Clean-Wet Surface-2202

Neoformula – 90 avenue Marius Berliet, 69970 Chaponnay - France

Tel : 04 78 46 05 80 – email : [contact@neoformula.fr](mailto:contact@neoformula.fr)